


STATICKÁ LANA

TENDON STATIC



MILITARY design

Výkonné lano s nízkou průtažností a vysokou statickou pevností určené zejména pro výškové práce a zajištění osob nad volným prostorem. S rostoucím průměrem se zvyšuje pevnost lana.

Balení:

Svazek: 30, 40, 45, 50, 60, 80, 100, 200 m

Plastová cívka: 100, 200 m

Další vzory a barevné kombinace na vyžádání.

EN 1891 – CE 0408

PRŮMĚR LANA	HMOTNOST	POČET PÁDŮ	POMĚRNÁ HMOTNOST OPLETU	POSUV OPLETU	PRODLOUŽENÍ (50-150 KG)	SRÁŽENÍ	PEVNOST	MIN. PEVNOST S UZLY	POUŽITÝ MATERIÁL	TYP
[mm]	[g/m]		[%]	[mm]	[%]	[%]	[kN]	[kN]		
9	50	25	49.2	0	2.6	2	23	12	PA	B
10	67	30	39	0	3.8	2	34	15	PA	A
10.5	73	40	36	0	3.8	2	38	15	PA	A
11	79	50	42	0	3.2	2	40	15	PA	A
12	90	70	36.5	0	2.8	2	44	15	PA	A
13	109	80	55.3	0	1.5	1	48	15	PA	A

TENDON SPELEO



Lano vyvinuté speciálně pro potřeby jeskyňářů. Vyznačuje se nízkou průtažností, vysokou statickou pevností a nadstandartní odolností proti oděru. S rostoucím průměrem se zvyšuje pevnost lana.

Special – varianta lana Speleo – oplet z PES, jádro z PA.

Díky použití kombinace těchto materiálů má lano zvýšenou oděruvzdornost a je schopné odolávat vyšším teplotám, které vznikají například během rychlého slaňování.

Balení:

Svazek: 30, 40, 45, 50, 60, 80, 100, 200 m

Plastová cívka: 100, 200 m

EN 1891 – CE 0408 – CE 1019

PRŮMĚR LANA	HMOTNOST	POČET PÁDŮ	POMĚRNÁ HMOTNOST OPLETU	POSUV OPLETU	PRODLOUŽENÍ (50-150 KG)	SRÁŽENÍ	PEVNOST	MIN. PEVNOST S UZLY	POUŽITÝ MATERIÁL	TYP
[mm]	[g/m]		[%]	[mm]	[%]	[%]	[kN]	[kN]		
9	48	8	42	0	4	2	23	12	PA	B
10	64	20	40	0	3.7	2	33	15	PA	A
10.5	72	28	43	0	3.2	2	34	15	PA	A
11	77	30	43	0	4.1	2	37	15	PA	A
10,5	75,4	7	51.2	0	3	0.5	32.6	15	PES/PA	A